

БАЗОВАЯ ШПАКЛЕВКА G

(General Shpachtel G)

- > для наружных и внутренних работ
- > экологически безопасная
- > максимальная толщина слоя 4 мм



СВОЙСТВА

Порошкообразный, морозостойкий, не горючий, экологически безопасный, удобный в приготовлении и нанесении материал.

НАЗНАЧЕНИЕ

Базовая шпаклевка G предназначена для выравнивания оштукатуренных и не оштукатуренных поверхностей фасадов, стен и потолков во влажных и сухих помещениях. Материал наносится на поверхности из монолитного бетона, ячеистого и пенобетона. Шпаклевка обладает повышенной адгезией, эластичностью, гидрофобностью, легко наносится. Экономичный и высококачественный продукт. Соответствует действующим на территории России гигиеническим нормам.

Перед работой необходимо прочитать инструкцию!

ФОРМА ПОСТАВКИ

Фасовка:

Мешок: 25 кг;

Поддон: 42 мешка / 1050 кг.

Хранение:

Срок хранения в упаковке изготовителя при температуре не более +30°C и влажности воздуха не более 60% - 12 месяцев.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Влагостойкость:	влагостойкая
Связующее:	цемент
Рабочая температура:	при выполнении работ и в течение 2 суток после окончания работ температура основания должна быть в пределах от +5 °С до +25 °С
Время использования смеси:	в течение 2 часов с момента затворения водой
Расход шпаклевки:	1,5 кг/м ² при толщине слоя 1 мм
Толщина слоя нанесения:	до 4 мм
Количество воды затворения:	0,26 л на 1 кг сухой смеси
Время коррекции:	25 минут
Адгезия к бетонному основанию:	0,5 МПа

СЕРТИФИКАЦИЯ

EN 13892-2,
EN 1542.
СЭЗ № 77.МО.01.574.П.004216.04.08 от 22.04.2008 г.
ТУ 5745-002-56826812-2007
ГОСТ Р №РОСС RU.АИ.50.Н11247 от 04.06.2008 г.

ПРИМЕНЕНИЕ

Инструменты:

Емкость для смешивания, низкооборотный миксер, шпатель

Подготовка основания:

Основание должно быть прочным, очищенным от пыли, грязи, масел, солей и пр. Очищенную поверхность рекомендуется прогрунтовать.

Приготовление раствора:

Раствор готовится путем тщательного перемешивания сухой смеси с водой при помощи миксера до получения однородной массы. Раствор выдерживают в покое в течение 5 минут для лучшего созревания. После повторного перемешивания смесь готова к использованию. Приготовленный раствор годен к применению в течение 2 часов.

Пропорции смешивания:

0,26 л воды на 1 кг сухой смеси или 6,5 л на 25 кг (мешок).

ВНИМАНИЕ: передозировка воды не допустима, т.к. это ведет к снижению прочности шпаклевки!

Способ применения:

На обрабатываемую поверхность раствор наносится шпателем. Рекомендуемая толщина слоя до 4 мм за одно нанесение. Через 40-60 мин свежеложенный раствор затирается. Следует избегать проведения шпаклевочных работ под прямыми лучами солнца и при сильном ветре. Необходимо предотвращать увлажнение свежей поверхности во время работ и сразу после них, защищая ее от дождя. Рекомендуемая температура основания должна быть от +5°C до +25°C.

Техника безопасности:

Избегать попадания сухой смеси в дыхательные пути, на слизистую оболочку глаз, на открытые участки тела. При попадании смеси в глаза и на кожу, участки контакта со смесью промыть водой.

Устные и письменные рекомендации по практическому применению материалов, которые мы даем на основании собственного опыта и в соответствии с современным уровнем науки и техники с целью поддержки покупателей (потребителей), ни к чему нас не обязывают. Эти рекомендации не являются основанием для каких-либо договорных правоотношений или дополнительных обязательств по договору купли-продажи. Наши рекомендации не освобождают покупателя от самостоятельной проверки пригодности наших продуктов для предусмотренного назначения.